



## Пленка ТЕХНОКОЛЬ МАСТЕР ВЕНТ 150

Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.51-2024

Соответствует: ГОСТ Р 58913-2020

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Диффузионная мембрана ТЕХНОКОЛЬ МАСТЕР ВЕНТ 150 – трехслойный материал, состоящий из функционального микропористого водонепроницаемого слоя, скрепленного с двух сторон нетканым полипропиленовым полотном. Оснащена клеевой полосой для удобства и простоты монтажа. Устойчива к воздействию плесени, бактерий и УФ-излучения. Высокая паропроницаемость способствует выходу из строительных конструкций излишней влаги. Ограниченная воздухопроницаемость защищает утеплитель от конвективных потерь тепла.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для защиты теплоизоляционного слоя в системах скатных кровель, вентилируемых фасадов и стен каркасной конструкции от вредного воздействия воды, ветра, пыли. Используется в конструкциях с однослойной вентиляцией, укладывается непосредственно на утеплитель.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- диапазон температур применения от минус 40 °С до плюс 80 °С;
- наличие клеевой полосы для удобства монтажа;
- плотная структура материала.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя                                                    | Ед. изм.               | Критерий | Значение    | Метод испытания                     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|
| Масса материала на единицу площади                                         | г/м <sup>2</sup>       | ±5%      | 150         | ГОСТ EN 1849-2-2011                 |
| Плотность потока водяного пара (в условиях t=20 °С, влажность воздуха 50%) | г/м <sup>2</sup> ·24 ч | не менее | 380         | ГОСТ 25898-2020                     |
| Стойкость к искусственному старению                                        | -                      | -        | выдерживает | ГОСТ Р 58913-2020                   |
| Максимальная сила растяжения в продольном направлении                      | Н/50 мм                | ±20%     | 260         | ГОСТ Р 58913-2020                   |
| Максимальная сила растяжения в поперечном направлении                      | Н/50 мм                | ±20%     | 120         | ГОСТ Р 58913-2020                   |
| Удлинение при максимальной силе растяжения в продольном направлении        | %                      | ±40%     | 75          | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000) |
| Удлинение при максимальной силе растяжения в поперечном направлении        | %                      | ±40%     | 100         | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000) |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в продольном направлении             | Н/50 мм                | ±30%     | 135         | ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999) |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в поперечном направлении             | Н/50 мм                | ±30%     | 140         | ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999) |
| Класс водонепроницаемости                                                  | -                      | -        | W1          | ГОСТ Р 58913-2020                   |
| Стабильность размеров                                                      | %                      | не более | 5           | -                                   |
| Группа горючести                                                           | -                      | -        | Г4          | ГОСТ 30244-94                       |
| Группа воспламеняемости                                                    | -                      | -        | В3          | ГОСТ 30402-96                       |

#### Примечания:

Показатель «УФ-стабильность» не может быть принят как индикатор качества пленки. Согласно ГОСТ Р 58913-2020 понятие УФ-стабильность не существует, также как и методика для его испытания.

Критерием качества пленок служит присвоенный класс водонепроницаемости, который пленка получает после прохождения теста на искусственное старение согласно ГОСТ Р 58913-2020.

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий    | Значение | Метод испытаний   |
|-------------------------|----------|-------------|----------|-------------------|
| Длина                   | м        | -0,5%       | 50       | ГОСТ Р 58913-2020 |
| Ширина                  | м        | -0,5%/+1,5% | 1,5      | ГОСТ Р 58913-2020 |

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководство по монтажу диффузионных мембран и пароизоляционных пленок ТЕХНОНИКОЛЬ](#)

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранение должно осуществляться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не превышающей плюс 30 °С.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

36 месяцев.

**ВНИМАНИЕ!!!** Для сохранения срока службы материала рекомендуется избегать попадания на полотно мембраны маслосодержащих жидкостей или тосола (например, от цепной пилы) и не допускать контакта с деревянными конструкциями, мокрыми от защитных составов (противопожарных и антисептических), так как это может нанести серьезный ущерб кровельной мембране.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 5603 14 900 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 13.95.10.112

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

