

Технические сведения

KERABIT LAPLANDIA Hexa и Tetra



Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25- 27, 08150 Lohja, Finland



Описание						
Тип (в соответствии с EN 544)		4-E-2				
Применение		Битумная черепица для кровли				
Способ монтажа		Механический				
Армирующая основа		Стеклохолст				
Тип битума		СБС-резинобитум				
Верхняя поверхность		Сланец/минеральная посыпка				
Нижняя поверхность		Самоклеящийся СБС-резинобитум и снимающаяся полиэтиленовая пленка				
Характеристика	Метод	Единица	Показатель	минимум	максимум	
Битумная черепица	Длина	EN 544	мм	1000	997	1003
	Ширина	EN 544	мм	337	334	340
Вес смонтированного материала	-	кг/м ²	8,5	7,8	9,2	
Пожарные характеристики	Метод	Класс	Класс пожароопасности кровли			
Огнестойкость	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	F			
Устойчивость к внешнему огню	ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	F _{ROOF}			
Характеристика	Метод	Единица	Показатель	минимум	максимум	
Разрывная сила при растяжении – вдоль – поперек	EN 12311-1	N/ 50 мм N/ 50 мм	≥ 600 ≥ 400	600 400		
Прочность на разрыв гвоздем – по высоте	EN 12310-1	N	≥ 70	70		
Текучесть при высоких температурах, 90 °C	EN 1110	мм	≤ 2		2	
Потеря посыпки	EN 12039	g	≤ 2,5		2,5	
Водопоглощение	EN 544	%	≤ 2		2	
Герметичность	EN 1928 B	кПа	100	20		
1) подробное описание: www.kerabit.fi			V1 7/19			