



Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ МАСТЕР ВЕНТ 180

Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.51-2024

Соответствует: ГОСТ Р 58913-2020

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ МАСТЕР ВЕНТ 180 – трехслойный материал, состоящий из функционального микропористого водонепроницаемого слоя, скрепленного с двух сторон нетканым полипропиленовым полотном. Оснащена клеевой полосой для удобства и простоты монтажа. Устойчива к воздействию плесени, бактерий и УФ-излучения. Высокая паропроницаемость способствует выходу из строительных конструкций излишней влаги. Ограниченная воздухопроницаемость защищает утеплитель от конвективных потерь тепла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для защиты теплоизоляционного слоя в системах скатных кровель, вентилируемых фасадов и стен каркасной конструкции от вредного воздействия воды, ветра, пыли. Используется в конструкциях с однослойной вентиляцией, укладывается непосредственно на утеплитель.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- диапазон температур применения от минус 40 °С до плюс 80 °С;
- наличие клеевой полосы для удобства монтажа;
- плотная структура материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Масса материала на единицу площади	г/м ²	±5%	180	ГОСТ EN 1849-2-2011
Плотность потока водяного пара (в условиях t=20 °С, влажность воздуха 50%)	г/м ² ·24 ч	не менее	380	ГОСТ 25898-2020
Стойкость к искусственному старению	-	-	выдерживает	ГОСТ Р 58913-2020
Максимальная сила растяжения в продольном направлении	Н/50 мм	±20%	340	ГОСТ Р 58913-2020
Максимальная сила растяжения в поперечном направлении	Н/50 мм	±20%	170	ГОСТ Р 58913-2020
Удлинение при максимальной силе растяжения в продольном направлении	%	±30%	85	ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000)
Удлинение при максимальной силе растяжения в поперечном направлении	%	±30%	105	ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000)
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в продольном направлении	Н/50 мм	±30%	190	ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999)
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в поперечном направлении	Н/50 мм	±30%	180	ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999)
Класс водонепроницаемости	-	-	W1	ГОСТ Р 58913-2020
Стабильность размеров	%	не более	5	-
Группа горючести	-	-	Г4	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В3	ГОСТ 30402-96

Примечание: Показатель «УФ-стабильность» не может быть принят как индикатор качества пленки. Согласно ГОСТ Р 58913-2020 понятие УФ-стабильность не существует, также как и методика для его испытания.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	-0,5%	50	ГОСТ Р 58913-2020

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина	м	-0,5%/+1,5%	1,5	ГОСТ Р 58913-2020

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководство по монтажу диффузионных мембран и пароизоляционных пленок ТЕХНОНИКОЛЬ](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранение должно осуществляться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не превышающей плюс 30 °С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

36 месяцев.

ВНИМАНИЕ!!! Для сохранения срока службы материала рекомендуется избегать попадания на полотно мембраны маслосодержащих жидкостей или тосола (например, от цепной пилы) и не допускать контакта с деревянными конструкциями, мокрыми от защитных составов (противопожарных и антисептических), так как это может нанести серьезный ущерб кровельной мембране.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 5603 14 900 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 13.95.10.112

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

